Construcción

Plastocrete® 325

Aditivo reductor de agua-plastificante y retardante de fraguado con exclusión de aire.

Descripción

Aditivo líquido reductor de agua, plastificante y retardante de fraguado con exclusión controlada de aire para concreto. Cumple con la norma **ASTM C 494 Tipo D**.

Usos

Plastocrete® 325 puede usarse en la elaboración de todo tipo de concretos premezclados y para concretos con transporte a largas distancias sin perdida de trabajabilidad. Permite tener concretos con baja inclusión de aire.

Ventajas

- Aumenta la trabajabilidad y plasticidad del concreto.
- Permite reducir entre el 5% al 10% del agua de mezclado.
- Aumenta las resistencias mecánicas contra testigo sin aditivo.
- Permite el transporte de concretos a largas distancias.

Modo de Empleo Aplicación del Producto

Agregue **Plastocrete® 325** junto con el agua de mezcla durante la preparación del concreto.

Dosificación

De 0,3% a 0,6% del peso del cemento (2,5 a 4,5 ml/kg de cemento).

Datos Técnicos

Tipo:	Aditivo líquido a base de lignosulfonato modificado.
Color:	Café oscuro.
Densidad:	1,25 kg/l aprox.

Precauciones

La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.
No adicione Plastocrete® 325 en concreto ya mezclado.

Medidas de Seguridad y desecho de residuos

En caso de contacto con la piel lave, la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.
Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Construcción

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA 7452
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx